

# MSF 20

## Επιφανειακή σταθεροποίηση τσιμεντοειδών δαπέδων

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρητινούχο υδατικό διάλυμα υψηλής διεισδυτικότητας, σχεδιασμένο για τη σφράγιση και σταθεροποίηση δαπέδων σκυροδέματος και τσιμεντοκονιαμάτων.

Το MSF 20 δρα ως αποτελεσματικός επιφανειακός σκληρυντής, ενισχύοντας την αντοχή των εύθρυπτων επιφανειών στην τριβή και τη μηχανική καταπόνηση.

Με τη μείωση της απορροφητικότητας του υποστρώματος, εξαλείφει τη δημιουργία σκόνης και διευκολύνει σημαντικά τον καθαρισμό και τη συντήρηση των δαπέδων.

### ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το MSF 20 είναι ιδανικό για την προστασία δαπέδων σκυροδέματος και

τσιμεντοκονιαμάτων σε χώρους με ήπια καταπόνηση, όπως αποθήκες, υπόγεια και ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης.

Η σύνθεσή του επιτρέπει την ασφαλή εφαρμογή τόσο σε εσωτερικές όσο και σε εξωτερικές επιφάνειες.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή ικανότητα διείσδυσης
- Σταθεροποιεί τα εύθρυπτα δάπεδα
- Αποτρέπει τη δημιουργία σκόνης
- Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Ευκολία στην εφαρμογή
- Φιλικό στο χρήστη

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

<b>Εμφάνιση/Χρώμα</b>	Διαφανές
<b>Συσκευασία</b>	Μπιτόνι 10 kg (παλέτα 400 kg)
<b>Συνθήκες αποθήκευσης</b>	Στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως, το κρύο και τον παγετό και σε θερμοκρασίες από +5°C έως +35°C.
<b>Διάρκεια ζωής</b>	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής (αποθήκευση κλειστής συσκευασίας σε σκιερό μέρος)
<b>Πυκνότητα</b>	1,06 kg/lt
<b>pH</b>	11,5
<b>Συμπεριφορά στη φωτιά</b>	Δεν αναφλέγεται
<b>Στέγνωμα</b>	Η επιφάνεια μπορεί να πατηθεί μετά από 24 ώρες. Οι πλήρεις μηχανικές αντοχές του υλικού αναπτύσσονται μετά το πέρας 3-4 ημερών (σε θερμοκρασία +20°C).

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

<b>Θερμοκρασία περιβάλλοντος</b>	Από + 5 °C έως + 35 °C
<b>Κατανάλωση</b>	100-200 g/m <sup>2</sup> , ανάλογα με τον βαθμό απορροφητικότητας του υποστρώματος.
<b>Αραίωση</b>	Δεν αραιώνεται

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πριν την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι σταθερό και καθαρό, απαλλαγμένο από σκόνες, λάδια και σαθρά υλικά.

Αναδεύστε σχολαστικά το MSF 20 πριν από την εφαρμογή.

Το προϊόν εφαρμόζεται ομοιόμορφα στο υπόστρωμα με ψεκασμό, βούρτσα ή ρολό, φροντίζοντας για τον πλήρη κορεσμό της επιφάνειας.

Σε περιπτώσεις υψηλής απορροφητικότητας, προτείνεται η εφαρμογή δεύτερης στρώσης, αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

Τα εργαλεία καθαρίζονται με άφθονο νερό, αμέσως μετά τη χρήση.

## ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγιστο περιεχόμενο σε Π.Ο.Ε.: <10g/L (20°C).  
Οριακή τιμή της Ε.Ε. για το προϊόν (Κατηγορία Α. Β.): 100g/L (2010).

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν στην ασφαλή διαχείριση του προϊόντος και σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας, παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet - SDS), αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας <https://marmoline.gr/> ή κατόπιν ζήτησης

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εγγυόμαστε την ποιότητα του προϊόντος, ως προς τις τεχνικές του προδιαγραφές, όπως αυτές παρουσιάζονται στο τεχνικό δελτίο. Αυτή η εγγύηση αφορά αυστηρά μόνο το διαθέσιμο προϊόν και σε καμία περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή του, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και ποιότητα εργασίας κάθε χρήστη, καθώς και τις συνθήκες εφαρμογής. Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόσει το προϊόν σε μικρή κλίμακα και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα, στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσει στο έργο του. Η δημοσίευση αυτού του δελτίου τεχνικών δεδομένων ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοσή του.