

# CHRYSO® Jet 910 AF

Υγρός επιταχυντής, ελεύθερος αλκαλίων  
για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το CHRYSO® Jet 910 AF είναι ένας επιταχυντής υψηλής απόδοσης, χωρίς αλκαλικά, για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και ιδιαίτερα για την υγρή μέθοδο.

Η άμεση αντίδραση του CHRYSO® Jet 910 AF επιτρέπει τη γρήγορη αρχική πήξη και ανάπτυξη αντοχής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

Με τη χρήση του επιτυγχάνεται ελάχιστη αναπήδηση και βέλτιστη ανάπτυξη τελικών αντοχών.

Το CHRYSO® Jet 910 AF δεν περιέχει αλκαλικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα πρόσθετα της CHRYSO, όπως για παράδειγμα τη σειρά CHRYSO® Optima

## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το CHRYSO® Jet 910 AF μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εργασία με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα:

- Προσωρινή και μόνιμη υποστήριξη σηράγγων
- Στοές
- Υποστήριξη σε ορυχεία
- Γεωτρήσεις

## ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δοσολογία: Η συνιστώμενη δοσολογία του CHRYSO® Jet 910 AF κυμαίνεται μεταξύ 4% και 10% κατά βάρος τσιμέντου.

Η δοσολογία πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες του έργου και ιδιαίτερα με τις απαιτήσεις ως προς το χρόνο πήξης και σκλήρυνσης.

Η θερμοκρασία, η διατήρηση της εργασιμότητας του σκυροδέματος και ο τύπος του τσιμέντου, αποτελούν παράγοντες που επίσης επηρεάζουν τη δοσολογία.

Συνιστάται η εκτέλεση προκαταρκτικών δοκιμών με τις διαθέσιμες πρώτες ύλες, προκειμένου να προσδιοριστεί η βέλτιστη δοσολογία του προϊόντος.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Φύση: υγρό
- Χρώμα: κίτρινο
- Πυκνότητα στους 20°C:  $1,34 \pm 0,03$
- pH στους 20°C:  $3 \pm 1$
- Περιεκτικότητα σε χλώριο:  $\leq 0,1\%$
- Υδατοδιαλυτό

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Παλετοδεξαμενή: 1350kg

## ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Το CHRYSO® Jet 910 AF είναι ένας επιταχυντής ελεύθερος αλκαλίων για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και πληροί ή υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου EN 14487-1 καθώς και του EN 934-5.

Για να προμηθευτείτε τη Δήλωση Επιδόσεων επικοινωνήστε με το εμπορικό τμήμα της εταιρείας.

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το CHRYSO® Jet 910 AF επισημαίνεται ως προϊόν που «προκαλεί ερεθισμό». Κατά τη χρήση του υλικού, τυχόν επαφή με αυτό προκαλεί ερεθισμό. Σε περίπτωση που χρειαστεί να εκτεθείτε σε αυτό, η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού προστασίας (προστατευτικά γυαλιά, γάντια, μάσκα ή/και στολή) είναι απαραίτητη. Πριν από τη χρήση, ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας του υλικού, το οποίο μπορείτε να ζητήσετε από το εμπορικό τμήμα της εταιρείας.

## ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

- Η επιφάνεια στην οποία θα εφαρμοστεί το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, θα πρέπει να είναι υγρή και χωρίς σκόνη. Θα πρέπει να μην υπάρχει διαρροή νερού στην περιοχή εφαρμογής. Το προϊόν εισάγεται μέσω αντλίας και κατά προτίμηση μέσω του ακροφυσίου αέρα.
- Το CHRYSO® Jet 910 AF πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 40°C. Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύεται από την εισαγωγή ξένων σωμάτων και τον παγετό.
- Διάρκεια αποθήκευσης: 6 μήνες.

Οι πληροφορίες σε αυτό το φύλλο τεχνικών προδιαγραφών δίνονται σύμφωνα με τις καλύτερες γνώσεις μας και τα αποτελέσματα εκτεταμένων δοκιμών. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εγγύηση που συνεπάγεται την ευθύνη μας σε περίπτωση κακής χρήσης ή άλλης χρήσης των προϊόντων μας, διαφορετικής από αυτή που αναφέρεται στην ενότητα «Πεδίο Εφαρμογής». Πριν την εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να γίνουν δοκιμές εφαρμογής για να διασφαλιστεί ότι οι μέθοδοι χρήσης και οι συνθήκες εφαρμογής του προϊόντος είναι ικανοποιητικές. Η τεχνική μας βοήθεια είναι διαθέσιμη στους χρήστες. Δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του δελτίου τεχνικών δεδομένων, διαθέσιμη στη διεύθυνση [www.marmoline.gr](http://www.marmoline.gr)