

CHRYSO® Optima 76

Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός μειωτής νερού - Πρόσθετο ενεμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το CHRYSO® Optima 76 είναι νέας γενιάς υπερρευστοποιητής -ισχυρός μειωτής νερού με βάση τροποποιημένα πολυκαρβοξυλικά πολυμερή.

Το CHRYSO® Optima 76 επιτρέπει την μείωση του νερού ανάμιξης σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς ρευστοποιητές και αυξάνει σημαντικά τις πρώιμες και τελικές αντοχές.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Έτοιμο σκυρόδεμα
- Εργοταξιακό σκυρόδεμα
- Σκυρόδεμα υψηλής ρευστότητας και πλαστικότητας
- Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
- Πρόσθετο ενεμάτων για προεντεταμένους τένοντες

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δοσολογία: 0,3 - 3 kg /100 kg τσιμέντου.

Το CHRYSO® Optima 76 προστίθεται στον αναμικτήρα μετά το νερό ανάμιξης ή σε νωπό σκυρόδεμα. Σε περίπτωση που προστίθεται στον αναμικτήρα – βαρέλα στο έργο είναι απαραίτητο να γίνει ανάμειξη του σκυροδέματος σε μεγάλη ταχύτητα (ο χρόνος ανάμειξης είναι περίπου 5 λεπτά).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Φύση: Υγρό
- Χρώμα: ημιδιαφανές κιτρινωπό
- Πυκνότητα (στους 20°C): $1,05 \pm 0,02 \text{ gr/cm}^3$
- pH: 4-5
- Cl⁻ ≤ 0,1%
- Na₂O ισοδύναμο: ≤ 1%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Χύμα
- Παλετοδεξαμενές 1000kg

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


- Προστατεύστε το προϊόν από τον παγετό. Χρησιμοποιείστε το σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 0°C.
- Σε περίπτωση παγετού διατηρεί τις ιδιότητες του μετά από απόψυξη και ανάδευση, μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως
- Διάρκεια ζωής: 12 μήνες

Το CHRYSO® Optima 76 συνιστάται σε σκυροδέματα με υψηλές ρεολογικές απαιτήσεις (χωρίς διαχωρισμό) και μεγάλη διατήρηση της κάθισης.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Το CHRYSO® Optima 76 είναι υπερρευστοποιητής -ισχυρός μειωτής νερού συμμορφούμενο με το τις συμβατικές απαιτήσεις του ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας CE (EN 934-2, Π.3.1& Π.3.2.).

Επίσης το CHRYSO® Optima 76 είναι πρόσθετο ενεμάτων για προεντεταμένους τένοντες (EN 934-4). Για να προμηθευτείτε τις Δηλώσεις Επιδόσεων επικοινωνήστε με το εμπορικό τμήμα της εταιρείας.



NORDIA AE.
Λεωφ.Κηφισίας 364, 15233 Αθήνα, Ελλάδα

EN 934-2:2009+A1:2012

CHRYSO OPTIMA 76
Πρόσθετο σκυροδέματος, μειωτής νερού υψηλής
δραστικότητας/υπερρευστοποιητής
EN 934-2: Π.3.1/3.2

Μέγιστη περιεκτικότητα σε χλωριόντα: ≤0,1%
Μέγιστη περιεκτικότητα σε αλκάλια : ≤ 1%
Διαβρωτική συμπεριφορά : Περιλαμβάνει μόνο συστατικά σύμφωνα με το EN 934-1:2008, Παράρτημα A.1.
Επικίνδυνες ουσίες : βλέπε SDS



NORDIA AE.
Λεωφ.Κηφισίας 364, 15233 Αθήνα, Ελλάδα

EN 934-4:2009

CHRYSO OPTIMA 76
Πρόσθετο ενεμάτων για προεντεταμένους τένοντες

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το CHRYSO® Optima 76 είναι ένα προϊόν «ακίνδυνο». Συνιστάται να γίνεται χρήση των συμβατικών Μέσων Ατομικής Προστασίας. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε από το εμπορικό τμήμα το Φύλλο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.



Οι πληροφορίες σε αυτό το φύλλο τεχνικών προδιαγραφών δίνονται σύμφωνα με τις καλύτερες γνώσεις μας και τα αποτελέσματα εκτεταμένων δοκιμών. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δεν ωριμηθεί οι εγγυήση που συνεπάγεται την ευθύνη μας σε περίπτωση κακής χρήσης ή άλλης χρήσης των προϊόντων μας, διαφορετικής από αυτή που αναφέρεται στην ενότητα «Πεδίο Εφαρμογής». Πριν την εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να γίνουν δοκιμές εφαρμογής για να διασφαλιστεί ότι οι μέσθιδοι χρήστες και οι ουσιώδης εφαρμογής του προϊόντος είναι ικανοποιητικές. Η τεχνική μας θοήσεια είναι διαθέσιμη στους χρήστες. Δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του δελτίου τεχνικών δεδομένων, διαθέσιμη στη διεύθυνση www.marmoline.gr



S-P-11776

NORDIA A.E. Έδρα: Λ.Κηφισίας 364 & Δελφών 1, 15233 Χαλάνδρι
Τηλ.: 22950 22225 e-mail: info@nordia.gr www.marmoline.gr
Εργοστάσιο: 1^ο χλμ Επαρχ. Οδού Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 19011 Μαλακάσα Αττικής

Σελίδα 1 από 1