

CHRYSO® Cure HPE

Υδατοδιαλυτή αντιεξατμιστική μεμβράνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το CHRYSO® Cure HPE είναι υδατοδιαλυτή αντιεξατμιστική μεμβράνη, έτοιμη για εφαρμογή σε νωπό σκυρόδεμα, κονίαμα ή επιστρώσεις με βάση το τσιμέντο, καθώς και σε σκυρόδεμα που μόλις έχει ξεκαλουπωθεί.

Το CHRYSO® Cure HPE δημιουργεί μία μεμβράνη προστασίας η οποία εμποδίζει την εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια του σκυροδέματος ή του κονιάματος. Αυτό επιτρέπει καλύτερη ενυδάτωση του τσιμέντου και περιορίζει την πρόωρη ρηγμάτωση και συρρίκνωση.

Έπειτα από την εφαρμογή του CHRYSO® Cure HPE η επιφάνεια του σκυροδέματος έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην τριβή.

Η επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται το CHRYSO® Cure HPE είναι αρχικά λευκή, έτσι ώστε να διακρίνονται ευκολότερα οι περιοχές στις οποίες έχει εφαρμοστεί. Μετά την ξήρανσή του το υλικό γίνεται άχρωμο και η επιφάνεια ανακτά το αρχικό της χρώμα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Προστασία στοιχείων από σκυρόδεμα όπως πλάκες, βιομηχανικά δάπεδα κλπ.
- Προστασία στοιχείων σκυροδέματος και κονιάματος που υπόκεινται σε δυσμενείς παράγοντες ξήρανσης σε πρώιμη ηλικία (υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, αέρα).
- Τοιχοποιία προκατασκευής.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Πυκνότητα(20°C): 0,975±0,020
- Ξηρό υπόλειμμα: 29,5% ± 1,4%
- Περιεκτικότητα σε τέφρα: <0,5%
- Ιξώδες (AFNOR cur): 30,0 ±10,0s

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δοσολογία: 100 έως 200gr/m²

Το προϊόν είναι έτοιμο για εφαρμογή.

Είναι προτιμότερο να εφαρμόζεται σε νωπό σκυρόδεμα έτσι ώστε να εμποδίζεται η εξάτμιση του νερού από το σκυρόδεμα.

Ψεκάστε το CHRYSO® Cure HPE σε μία λεπτή στρώση χρησιμοποιώντας 100-200 gr/m² ανάλογα με την τραχύτητα του σκυροδέματος. Η εφαρμογή του υλικού γίνεται σε δύο στρώσεις, κάθετες μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη των επιφανειών σκυροδέματος με τη μεμβράνη προστασίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το CHRYSO® Cure HPE είναι ένα προϊόν “ακίνδυνο”.

Συνίσταται να γίνεται χρήση των συμβατικών Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε από το εμπορικό τμήμα το Φύλλο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Φύση: υγρό
- Χρώμα: λευκό
- Σημείο πήξης: 0°C
- Διάρκεια ζωής: 9 μήνες

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

- Ομογενοποιήστε πριν από την εφαρμογή.
- Οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί μπορεί να είναι ολισθηρές όταν βρέχονται.
- Προστατεύστε την επιφάνεια από παγετό.
- Η επιστροφή του CHRYSO® Cure HPE πρέπει να αφαιρείται από την επιφάνεια του σκυροδέματος σε περίπτωση που πρόκειται να εφαρμοστεί επιστροφή κάποιου άλλου υλικού.

Οι πληροφορίες σε αυτό το φύλλο τεχνικών προδιαγραφών δίνονται σύμφωνα με τις καλύτερες γνώσεις μας και τα αποτελέσματα εκτεταμένων δοκιμών. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εγγύηση που συνεπάγεται την ευθύνη μας σε περίπτωση κακής χρήσης ή άλλης χρήσης των προϊόντων μας, διαφορετικής από αυτή που αναφέρεται στην ενότητα «Πεδίο Εφαρμογής». Πριν την εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να γίνουν δοκιμές εφαρμογής για να διασφαλιστεί ότι οι μέθοδοι χρήσης και οι συνθήκες εφαρμογής του προϊόντος είναι ικανοποιητικές. Η τεχνική μας βοήθεια είναι διαθέσιμη στους χρήστες. Δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του δελτίου τεχνικών δεδομένων, διαθέσιμη στη διεύθυνση www.marmoline.gr