

## L' AQUA PRIMER

### Αστάρι νερού πολλαπλών εφαρμογών

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατοδιαλυτό άοσμο λευκό αστάρι, υψηλής ποιότητας, με σύνθεση σύγχρονης τεχνολογίας, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

#### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε επιφάνειες από ξύλο, μέταλλο (αλουμίνιο, γαλβανιζέ κλπ), γυψοσανίδα, PVC κλπ.

Είναι ιδανικό υπόστρωμα για το βερνικόχρωμα νερού MARMOLINE L' AQUA PAINT.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εύκολη εφαρμογή
- Άριστη πρόσφυση
- Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικό ψευδάργυρο

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Συσκευασία:** Μεταλλικά δοχεία των 750 ml και 2,5 lt

**Αποθήκευση:** Το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από την παγωνιά. Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες, από 5°C ως 35°C. Σφραγίστε καλά το δοχείο για μελλοντική χρήση

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Πυκνότητα :** 1,25 - 1,35 gr/ml (ISO 2811)

**Ιξώδες :** 240 – 280 s (Ford Cup No 4)

**Χρώμα:** Λευκό

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

**Απόδοση:** 8 – 10 m<sup>2</sup>/ lt

**Αραίωση:** 5-10% κατ' όγκο με νερό, για πορώδεις επιφάνειες (ξύλο, γυψοσανίδα κλπ) 15-20% κατ' όγκο με νερό, για λείες μη πορώδεις επιφάνειες (μέταλλο, PVC κλπ).

**Τρόπος εφαρμογής:** Ρολό, πινέλο ή πιστόλι

**Στέγνωμα:** 1-3 ώρες

**Επαναβαφή:** Μετά από 4 – 6 ώρες

#### ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Με βάση την οδηγία 2004/42/Ε.Κ.: Κατηγορία ΠΟΕ:Α/δ «Εσωτερικών /εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο (Υ)». Οριακή τιμή ΠΟΕ για αυτό το προϊόν: 130 g/l (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση 125g/l

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν στην ασφαλή διαχείριση του προϊόντος και σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας, παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet - SDS), αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας <https://marmoline.gr/> ή κατόπιν ζήτησης.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Προετοιμάστε την επιφάνεια εφαρμογής ώστε να είναι στεγνή και καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, σκουριές, αποσαθρωμένα τμήματα κλπ. Λίπη σε μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται καλά με διαλυτικό νίτρου. Επιφάνειες από PVC πρέπει να πλένονται με νερό και απορρυπαντικό.
- Ανακατέψτε καλά και αραιώστε ανάλογα με την επιφάνεια εφαρμογής
- Εφαρμόστε με ρολό, πινέλο ή πιστόλι. Να αποφεύγετε επαναβαφή ή επαναδούλεμα όταν έχουν περάσει πάνω από 5-10 λεπτά από την εφαρμογή του ασταριού, και ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας
- Αναμένετε 4 – 6 ώρες, να στεγνώσει καλά, πριν εφαρμόσετε το βερνικόχρωμα νερού L' AQUA PAINT
- Δεν συνιστάται η χρήση σε θερμοκρασία κάτω των 10°C και άνω των 40°C
- Τα εργαλεία που χρησιμοποιήσατε, καθαρίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι, αμέσως μετά την εφαρμογή

## ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται στην εμπειρία και τρέχουσα γνώση του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της Εταιρείας. Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό

βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. Οι συστάσεις και οδηγίες εφαρμογής πρέπει να θεωρούνται από τον χρήστη ως ενδεικτικές, και πάντα με δεδομένο ότι το προϊόν έχει διακινηθεί και αποθηκευτεί με βάση τις οδηγίες της Εταιρείας. Καθώς δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται οι παράμετροι/συνθήκες εφαρμογής του προϊόντος στην πράξη, δεν μπορεί να παρασχεθεί ουδεμία εγγύηση για το αποτέλεσμα της κάθε εφαρμογής. Συνεπώς δεν μπορεί να θεμελιωθεί ουδεμία νομική ευθύνη της Εταιρείας με βάση τις πληροφορίες και υποδείξεις που αναγράφονται στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει την καταλληλότητα και εφαρμοσιμότητα του προϊόντος για την προοριζόμενη χρήση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των αναγραφόμενων στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος, χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στην πλέον πρόσφατη έκδοση Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή κατόπιν ζήτησης.