

MST 30 PU

Ενος συστατικού πολυουρεθανικό αστάρι για πορώδεις επιφάνειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το MST 30 PU είναι πολυουρεθανικό αστάρι για την βελτίωση της προσφύσεως των ελαστομερών σφραγιστικών ή συγκολλητικών υλικών πάνω σε πορώδεις επιφάνειες.

Χρησιμοποιείται επίσης για ισχυροποίηση και την αποφυγή δημιουργίας σκόνης σε βιομηχανικά δάπεδα από σκυρόδεμα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Εφαρμογή σε αλκαλικά υποστρώματα, όπως μπετόν, τούβλα, ελαφρομπετόν, μάρμαρα, κ.α.
- Εφαρμογή σε παντός είδους ξύλινες επιφάνειες.
- Εφαρμογές επίστρωσης δαπέδων είτε σαν τελική επίστρωση πάνω στο σκυρόδεμα, είτε σαν αστάρι σε συνδυασμό με δάπεδα πολυουρεθάνης ή με επαλειφόμενες στεγανοποιητικές μεμβράνες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	Μεταλλικά δοχεία των 1kg, 4kg & 17kg
Συνθήκες αποθήκευσης	Στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό και σε θερμοκρασίες από +5°C έως +35°C.
Διάρκεια ζωής	6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής (αποθηκευμένο κλειστό δοχείο σε σκιερό μέρος)
Περιεχόμενο σε στερεά	45%
Πυκνότητα	1.02 g/ml

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	Θερμοκρασία από + 5 °C έως + 30 °C
Κατανάλωση	Η κατανάλωση εξαρτάται από την αδρότητα και την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Ενδεικτική κατανάλωση είναι 200gr – 300 gr/m ² .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι σταθερό, συμπαγές, στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνη, σαθρά προσκολλημένα σωματίδια και παντός είδους ρύπους. Επίσης η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνες, άλατα ή λάδια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κρατείστε το δοχείο σφραγισμένο μέχρι τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το MST 30 PU κατ' ευθείαν από το δοχείο του. Αδειάστε όσο πρόκειται να χρησιμοποιήσετε εντός 30 λεπτών σε ένα καθαρό ποτήρι ή δοχείο και κλείστε αμέσως την αρχική συσκευασία του MST 30 PU. Χρησιμοποιείτε πάντα μία καθαρή βούρτσα ή πινέλο για την εφαρμογή του MST 30 PU.

Το MST 30 PU πρέπει να εφαρμόζεται σε λεπτό ενιαίο και συνεχές στρώμα. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται πάνω σε ήδη στεγνωμένο αστάρι. Η θερμοκρασία εφαρμογής είναι από +5°C έως +40°C.

Οι χρόνοι αναμονής μέχρι την εφαρμογή του σφραγιστικού ή συγκολλητικού υλικού είναι από 15 λεπτά έως 3 ώρες. Μην εφαρμόζετε το MST 30 PU σε περισσότερες επιφάνειες από όσες μπορούν να σφραγιστούν εντός των απαιτούμενων χρόνων.

Για εφαρμογές ως τελική στρώση σε βιομηχανικά δάπεδα, προτείνεται η εφαρμογή σε δύο χέρια.

Ο χρόνος ανάμεσα στα δύο χέρια δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Με άφθονο νερό αμέσως μετά τη χρήση. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εγγυόμαστε την ποιότητα του προϊόντος, ως προς τις τεχνικές του προδιαγραφές, όπως αυτές παρουσιάζονται στο τεχνικό δελτίο. Αυτή η εγγύηση αφορά αυστηρά μόνο το διαθέσιμο προϊόν και σε καμία περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή του, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία και ποιότητα εργασίας κάθε χρήστη, καθώς και τις συνθήκες εφαρμογής. Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόσει το προϊόν σε μικρή κλίμακα και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα, στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσει στο έργο του. Η δημοσίευση αυτού του δελτίου τεχνικών δεδομένων ακυρώνει οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοσή του.