

## CHRYSO® Plast GR 300

Στεγανοποιητικό μάζας σκυροδέματος- Ρευστοποιητής/μειωτής νερού

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το CHRYSO® Plast GR 300 είναι πρόσθετο σε υγρή μορφή, το οποίο χρησιμοποιείται ως στεγανοποιητικό μάζας σκυροδέματος αλλά και ως ρευστοποιητής.

Το CHRYSO® Plast GR 300 είναι μειωτής τριχοειδούς απορρόφησης στο σκληρυμένο σκυρόδεμα, βελτιώνοντας έτσι τη στεγανότητα του σκυροδέματος.

Δρα και ως μειωτής νερού για την παραγωγή ρεοπλαστικών σκυροδεμάτων, για την επίτευξη σκυροδεμάτων με μεγαλύτερη εργασιμότητα.

## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Υπόγεια και αποχετευτικά έργα
- Δεξαμενές και φράγματα
- Κατασκευές όπου χρειάζεται στεγανό σκυρόδεμα
- Στοιχεία σε μόνιμη ή περιστασιακή επαφή με το νερό όπως εδαφόπλακες, σήραγγες, τοιχία υπογείου, θεμελιώσεις.

## ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δοσολογία: 0,5 – 1,0 kg/ 100kg τσιμέντου.

Το CHRYSO® Plast GR 300 προστίθεται στον αναμικτήρα μετά το νερό ανάμιξης ή σε νωπό σκυρόδεμα.

Δεν προστίθεται ποτέ σε ξηρά αδρανή ή απευθείας στο τσιμέντο και είναι συμβατό με όλους τους ρευστοποιητές και υπερρευστοποιητές CHRYSO.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Φύση: Υγρό
- Χρώμα: Σκούρο καφέ
- Πυκνότητα (στους 20°C): 1,11±0,03 gr/cm<sup>3</sup>
- pH: (20°C): 8,0 ± 2,0
- Cl<sup>-</sup>: ≤0,1%
- Na<sub>2</sub>O ισοδύναμο: ≤7%

## ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

- Προστατεύετε το προϊόν από τον παγετό. Χρησιμοποιείτε το σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 0° C.
- Σε περίπτωση παγετού διατηρεί τις ιδιότητες του μετά από απόψυξη και ανάδευση, μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως
- Διάρκεια ζωής: 12 μήνες

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Χύμα
- Παλετοδεξαμενές 1100kg
- Δοχεία 20kg

## ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Το CHRYSO® Plast GR 300 είναι στεγανοποιητικό μάζας σκυροδέματος - ρευστοποιητής /μειωτής νερού συμμορφούμενος με τις συμβατικές απαιτήσεις του ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας CE (EN 934-2, Π.9 & Π.2). Για να προμηθευτείτε τη Δήλωση Επιδόσεων επικοινωνήστε με το εμπορικό τμήμα της εταιρείας.

 17 0654 DoP No: 421 CHR
NORDIA A.E. Λεωφ.Κηφισίας 364, 15233 Αθήνα, Ελλάδα EN 934-2:2009+A1:2012 CHRYSO®PLAST GR300 Πρόσθετο σκυροδέματος, στεγανοποιητικό μάζας σκυροδέματος -ρευστοποιητής /μειωτής νερού EN 934-2: Π.9 & Π.2
Μέγιστη περιεκτικότητα σε χλωριόντα: ≤0.1% Μέγιστη περιεκτικότητα σε αλκάλια : ≤ 7% Διαβρωτική συμπεριφορά : Περιλαμβάνει μόνο συστατικά σύμφωνα με το EN 934-1:2008, Παράρτημα A.1. Επικίνδυνες ουσίες : βλ.επε ΣDS

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το CHRYSO® Plast GR 300 είναι ένα προϊόν «ακίνδυνο». Συνίσταται να γίνεται χρήση των συμβατικών Μέσων Ατομικής Προστασίας. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε από το εμπορικό τμήμα το Φύλλο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.

Οι πληροφορίες σε αυτό το φύλλο τεχνικών προδιαγραφών δίνονται σύμφωνα με τις καλύτερες γνώσεις μας και τα αποτελέσματα εκτεταμένων δοκιμών. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εγγύηση που συνεπάγεται την ευθύνη μας σε περίπτωση κακής χρήσης ή άλλης χρήσης των προϊόντων μας, διαφορετικής από αυτή που αναφέρεται στην ενότητα «Πεδίο Εφαρμογής». Πριν την εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να γίνουν δοκιμές εφαρμογής για να διασφαλιστεί ότι οι μέθοδοι χρήσης και οι συνθήκες εφαρμογής του προϊόντος είναι ικανοποιητικές. Η τεχνική μας βοήθεια είναι διαθέσιμη στους χρήστες. Δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του δελτίου τεχνικών δεδομένων, διαθέσιμη στη διεύθυνση [www.marmoline.gr](http://www.marmoline.gr)