

CHRYSO® Crackstop M195 Series

Ίνες πολυπροπυλενίου 6mm ή 12mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οι ίνες CHRYSO® Crackstop M195 είναι συνθετικές μικροΐνες. Έχουν πολύ γρήγορη διασπορά και κατανέμονται ομοιόμορφα στον όγκο του σκυροδέματος. Επιτρέπουν, σε μεγάλο βαθμό, τη μείωση των ρωγμών που δημιουργούνται εξαιτίας της πλαστικής συρρίκνωσης, κατά την πήξη και το αρχικό στάδιο σκλήρυνσης του σκυροδέματος.

Το CHRYSO® Crackstop M195 βελτιώνει την αντοχή των έργων σε κρούση (επιφάνεια, αρμοί και άκρες) καθώς και σε κύκλους ψύξης-απόψυξης

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Επένδυση δαπέδων
- Βιομηχανικά δάπεδα
- Προστατευτικές επενδύσεις
- Προκατασκευές
- Λεκάνες, δεξαμενές, σιλό
- Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
- Επιχρίσματα

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η δοσολογία για τις ίνες CHRYSO® Crackstop M195 είναι ένα σακουλάκι των 600g ή των 900g ανά m³ σκυροδέματος, αναλόγως των τεχνικών προδιαγραφών του έργου.

Ιδανικά οι ίνες CHRYSO® Crackstop M195 προστίθενται στο παρασκευαστήριο σκυροδέματος. Σε αυτή την περίπτωση, οι ίνες πρέπει να είναι το πρώτο συστατικό μαζί με το μισό από το νερό ανάμιξης. Μόλις προστεθούν και τα υπόλοιπα υλικά, καθώς και το υπόλοιπο νερό ανάμιξης, το σκυρόδεμα πρέπει να αναμιχθεί επαρκώς ούτως ώστε να πετύχουμε πλήρη ανάμιξη των ινών στο σκυρόδεμα.

Οι ίνες CHRYSO® Crackstop M195 μπορούν να προστεθούν απευθείας στη βαρέλα και να αναμιχθούν τουλάχιστον για 5 λεπτά από την ώρα της εισαγωγής τους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Crackstop M195-06	Crackstop M195-12
Χρώμα	Λευκό	
Πυκνότητα	0,905 kg/lt	
Μήκος	6mm	12mm
Ονομαστική διάμετρος	19,5 μm	
Εφελκυστική αντοχή	416 MPa	
Σημείο Ανάφλεξης	>360°C	

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- M195-06: Υδατοδιαλυτή συσκευασία 600gr-30τμχ/κιβώτιο
- M195-12: Υδατοδιαλυτή συσκευασία 600gr-30τμχ/κιβώτιο
- M195-12: Υδατοδιαλυτή συσκευασία 900gr-20τμχ/κιβώτιο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι ίνες CHRYSO® Crackstop M195 είναι ένα προϊόν το οποίο επισημαίνεται ως «αβλαβές». Σε περίπτωση όμως που χρειαστεί να εκτεθείτε σε αυτό, συνιστάται η χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού προστασίας.

Πριν από τη χρήση, ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας του υλικού, το οποίο μπορείτε να ζητήσετε από το εμπορικό τμήμα της εταιρείας.

Οι πληροφορίες σε αυτό το φύλλο τεχνικών προδιαγραφών δίνονται σύμφωνα με τις καλύτερες γνώσεις μας και τα αποτελέσματα εκτεταμένων δοκιμών. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εγγύηση που συνεπάγεται την ευθύνη μας σε περίπτωση κακής χρήσης ή άλλης χρήσης των προϊόντων μας, διαφορετικής από αυτή που αναφέρεται στην ενότητα «Πεδίο Εφαρμογής». Πριν την εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να γίνουν δοκιμές εφαρμογής για να διασφαλιστεί ότι οι μέθοδοι χρήσης και οι συνθήκες εφαρμογής του προϊόντος είναι ικανοποιητικές. Η τεχνική μας βοήθεια είναι διαθέσιμη στους χρήστες. Δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του δελτίου τεχνικών δεδομένων, διαθέσιμη στη διεύθυνση www.marmoline.gr