

METALWOOD

Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωμα διαλύτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωμα με αντισκωριακές ιδιότητες.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για όλες τις μεταλλικές αλλά και ξύλινες επιφάνειες, όπως κάγκελα, πόρτες, παράθυρα, αμαξώματα, έπιπλα κλπ.

Έχει εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο και το κιτρίνισμα, προσφέροντας ένα τέλειο αποτέλεσμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άριστη πρόσφυση και υψηλή σκληρότητα
- Αντέχει στα χτυπήματα και τη φθορά
- Δεν χάνει τη γυαλάδα και την απόχρωσή του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία: Μεταλλικά δοχεία των 750 ml και 2,5 lt

Αποθήκευση: Το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από την παγωνιά. Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες, από 5°C ως 35°C. Σφραγίστε καλά το δοχείο για μελλοντική χρήση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα : 1,00 - 1,40 gr/ml (ISO 2811)

Ιξώδες : 180 – 220 s (Ford Cup No 4)

Γυαλάδα στις 60°: 85 – 90%

Αποχρώσεις: Λευκό, κυπαρισσί και μαύρο και σε απεριόριστο αριθμό λοιπών αποχρώσεων, μέσω του συστήματος χρωματισμού DÉCOR TINTING SYSTEM

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απόδοση: 13– 15 m²/ lt

Τρόπος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι

Αραίωση:

Εφαρμογή με ρολό /πινέλο: Αραίωση ως 10 % με white spirit ή διαλυτικό πινέλου.

Εφαρμογή με πιστόλι: Αραίωση ως 15% με διαλυτικό νίτρου ή πιστολιού.

Στέγνωμα: 4-8 ώρες

Επαναβαφή: Σε 24 ώρες

ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Με βάση την οδηγία 2004/42/Ε.Κ.: Κατηγορία ΠΟΕ «Ειδικά επιχρίσματα ενός Συστατικού (Δ) (Α/Θ)». Οριακή τιμή ΠΟΕ για αυτό το προϊόν: 500 g/l (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 499g/l.

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν στην ασφαλή διαχείριση του προϊόντος και σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας, παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet-SDS), αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας <https://marmoline.gr/> ή κατόπιν ζήτησης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Προετοιμάστε την επιφάνεια εφαρμογής ώστε να είναι στεγνή και καθαρή, χωρίς σκόνες, λάδια, αποσπασμένα μέρη κλπ.
- Φροντίστε για τον καλό αερισμό του χώρου και φορέστε τα κατάλληλα προστατευτικά μέσα.
- Ανακατέψτε καλά το προϊόν και αραιώστε το ανάλογα με τον επιθυμητό τρόπο εφαρμογής
- Για καλύτερη αντισκωριακή προστασία σε δύσκολες συνθήκες, προτείνεται να προηγείται αστάρωμα των μεταλλικών επιφανειών με MARMOLINE Rust Off
- Για εφαρμογή σε ξύλινες επιφάνειες, αυτές πρέπει προηγουμένως να προετοιμάζονται με βελατούρα διαλύτη.
- Να χρησιμοποιείτε το MARMOLINE MetalWood σε καλά αεριζόμενο χώρο
- Δεν συνιστάται η χρήση του σε θερμοκρασία κάτω των 5°C και άνω των 40°C
- Αφαιρέστε από τα εργαλεία το προϊόν που περισσεύει, πριν τα καθαρίσετε με διαλυτικό

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται στην εμπειρία και τρέχουσα γνώση του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της Εταιρείας. Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. Οι συστάσεις και οδηγίες εφαρμογής πρέπει να θεωρούνται από τον χρήστη ως ενδεικτικές, και πάντα με δεδομένο ότι το προϊόν έχει διακινηθεί και αποθηκευτεί με βάση τις οδηγίες της Εταιρείας. Καθώς δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται οι παράμετροι/συνθήκες εφαρμογής του προϊόντος στην πράξη, δεν μπορεί να παρασχεθεί ουδεμία εγγύηση για το αποτέλεσμα της κάθε εφαρμογής. Συνεπώς δεν μπορεί να θεμελιωθεί ουδεμία νομική ευθύνη της Εταιρείας με βάση τις πληροφορίες και υποδείξεις που αναγράφονται στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει την καταλληλότητα και εφαρμοσιμότητα του προϊόντος για την προοριζόμενη χρήση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των αναγραφόμενων στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος, χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στην πλέον πρόσφατη έκδοση Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή κατόπιν ζήτησης.