

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης **MARMOLINE ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ PLUS EPS 80** (με υλικό «NEOPOR» της «BASF»)Τύπος: EPS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P3-DS(N)2-DS(70,90)1-BS125-CS(10)80-TR200-SS60-GM1648-MU20-WL(T)2,5-WL(P)0,1
Plant.: Avlida Chalkidas

Αφορά τις πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης MARMOLINE ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ PLUS EPS 80, όλων των παρτίδων, μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενες χρήσεις: Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EN 13163). Γκρί γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη κατάλληλη για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων (ΣΕΘ-ETICS)**Κατασκευαστής / Διανομέας:** NORDIA A.E., Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχ. Οδού Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 19011 Μαλακάσα Αττικής**Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):** Σύστημα 3**Εναρμονισμένο πρότυπο :** EN 13163:2012+A2:2016, EAD 040083-00-0404**Κοινοποιημένοι οργανισμοί:****Δηλωθείσες επιδόσεις:**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	πρότυπο EN
Θερμική αντίσταση R_D	Βλ. πίνακα 1	EN 12667
Θερμική αγωγιμότητα λ_D	0,030 W/m·K	
Αντίδραση του προϊόντος στη φωτιά	Euroclass E	EN 13501-1
Ανθεκτικότητα προϊόντος έναντι γήρανσης /υποβάθμισης	Δε μεταβάλλεται	EN 13163
Ανοχές πάχους (d)	$\pm 1\text{mm}$	EN 823
Ανοχές μήκους (l)	$\pm 2\text{mm}$	EN 822
Ανοχές πλάτους (b)	$\pm 2\text{mm}$	EN 822
Ανοχές ορθογωνικότητας σε μήκος και πλάτος (S_b)	$\pm 2\text{mm/m}$	EN 824
Μέγιστη απόκλιση από επιπεδότητα ($S_{\max}$)	3 mm	EN 825
Διαστασιακή σταθερότητα υπό σταθερές κανονικές εργαστηριακές συνθήκες (23°C, 50% R.H.), ($\Delta\epsilon_l$ / $\Delta\epsilon_b$)	$\pm 0,2\%$	EN 1603
Διαστασιακή σταθερότητα σε καθορισμένη θερμοκρ. & συνθήκες υγρασίας (48h, 70°C, 90% R.H.), ($\Delta\epsilon_l$, $\Delta\epsilon_b$, $\Delta\epsilon_d$)	$\leq 1\%$	EN 1604
Θλιπτική τάση σε 10% παραμόρφωση (σ_{10})	$\geq 80\text{ kPa}$	EN 826
Καμπτική αντοχή (σ_b)	$\geq 125\text{ kPa}$	EN 12089
Εφελκυστική αντοχή κατακόρυφα στις πλευρές (σ_{mt})	$\geq 200\text{ kPa}$	EN 1607
Βραχυπρόθεσμη απορρόφηση ύδατος σε μερική βύθιση (w_{sp})	$< 1\text{ kg/m}^2$	EN 29767
Μακροπρόθεσμη απορρόφηση ύδατος σε μερική βύθιση (w_{lp})	$\leq 0,1\text{ kg/m}^2$	EN 16535
Μακροπρόθεσμη απορρόφηση ύδατος σε ολική βύθιση (w_{lt})	$\leq 2,5\%$	EN 16535
Διατμητική αντοχή (T)	$\geq 60\text{ kPa}$	EN 13163
Μέτρο διάτμησης (G)	$\geq 1648\text{ kPa}$	EN 13163
Συντελεστής αντίστασης διάχυσης υδρατμών (μ)	20-40 (1)	EN 13163
Διαπερατότητα υδρατμών (δ)	0,015-0,030 mg/(Pahm)	EN 13163

Πίνακας 1:

Πάχος πλάκας [mm]	25	30	40	50	60	70	80	90	100				
Θερμική αντίσταση R_D ($\text{m}^2\text{K/W}$)	0,80	1,00	1,30	1,65	2,00	2,30	2,65	3,00	3,30				

Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση : M&S.: N80/6-2-2023**Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω. Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:**

Μαλακάσα, 21/1/2025

NORDIA A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33
ΤΗΛ: 210 6420 8 22950 22225
Α.Φ.Μ.: 99227319 - Α.Υ.: ΠΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56802/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 005765101000 - Α.Μ.ΕΒΕΑ: 221515

Δημήτριος Πουλακίδας
R&D-QC manager /Mortars