

# CHRYSO® Cure HPE

Υδατοδιαλυτή αντιεξατμιστική μεμβράνη



## Περιγραφή προϊόντος

Το CHRYSO® Cure HPE είναι υδατοδιαλυτή αντιεξατμιστική μεμβράνη, έτοιμη για εφαρμογή σε νωπό σκυρόδεμα, κονιάμα ή επιστρώσεις με βάση το τσιμέντο, καθώς και σε σκυρόδεμα που μόλις έχει ξεκαλουπωθεί.

Το CHRYSO® Cure HPE δημιουργεί μία μεμβράνη προστασίας η οποία εμποδίζει την εξάτμιση του νερού από την επιφάνεια του σκυροδέματος ή του κονιάματος. Αυτό επιτρέπει καλύτερη ενυδάτωση του τσιμέντου και περιορίζει την πρόωρη ρηγμάτωση και συρρίκνωση.

Έπειτα από την εφαρμογή του CHRYSO® Cure HPE η επιφάνεια του σκυροδέματος έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην τριβή.

Η επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται το CHRYSO® Cure HPE είναι αρχικά λευκή, έτσι ώστε να διακρίνονται ευκολότερα οι περιοχές στις οποίες έχει εφαρμοστεί. Μετά την ξήρανσή του το υλικό γίνεται άχρωμο και η επιφάνεια ανακτά το αρχικό της χρώμα.

## Πεδία εφαρμογής

- Προστασία στοιχείων από σκυρόδεμα όπως πλάκες, βιομηχανικά δάπεδα κλπ.
- Προστασία στοιχείων σκυροδέματος και κονιάματος που υπόκεινται σε δυσμενείς παράγοντες ξήρανσης σε πρώιμη ηλικία (υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, αέρα).
- Τοιχοποιία προκατασκευής.

## Τρόπος εφαρμογής

Δοσολογία: 100 έως 200gr/m<sup>2</sup>

Το προϊόν είναι έτοιμο για εφαρμογή.

Είναι προτιμότερο να εφαρμόζεται σε νωπό σκυρόδεμα έτσι ώστε να εμποδίζεται η εξάτμιση του νερού από το σκυρόδεμα.

Ψεκάστε το CHRYSO® Cure HPE σε μία λεπτή στρώση χρησιμοποιώντας 100-200 gr/m<sup>2</sup> ανάλογα με την τραχύτητα του σκυροδέματος. Η εφαρμογή του υλικού γίνεται σε δύο στρώσεις, κάθετες μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη των επιφανειών σκυροδέματος με τη μεμβράνη προστασίας

## Χαρακτηριστικά

- Φύση: υγρό
- Χρώμα: λευκό
- Σημείο πήξης: 0°C
- Διάρκεια ζωής: 9 μήνες

## Προδιαγραφές

- Πυκνότητα(20°C): 0,975±0,020
- Ξηρό υπόλειμμα: 29,5% ± 1,4%
- Περιεκτικότητα σε τέφρα: <0,5%
- Ιξώδες (AFNOR cup): 30,0 ±10,0s

## Ασφάλεια

Το CHRYSO® Cure HPE είναι ένα προϊόν "ακίνδυνο". Συνιστάται να γίνεται χρήση των συμβατικών Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε από το εμπορικό τμήμα το Φύλλο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.

## Προφυλάξεις

Ομογενοποιήστε πριν από την εφαρμογή.

Οι επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί μπορεί να είναι ολισθηρές όταν βρέχονται.

Προστατεύστε την επιφάνεια από παγετό.

Η επίστρωση του CHRYSO® Cure HPE πρέπει να αφαιρείται από την επιφάνεια του σκυροδέματος σε περίπτωση που πρόκειται να εφαρμοστεί επίστρωση κάποιου άλλου υλικού.