

# CHRYSO® Optima 74

Υπερρευστοποιητής - Ισχυρός μειωτής νερού

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το CHRYSO® Optima 74 είναι νέας γενιάς υπερρευστοποιητής -ισχυρός μειωτής νερού με βάση τροποποιημένα πολυκαρβοξυλικά πολυμερή.

Το CHRYSO® Optima 74 επιτρέπει την μείωση του νερού ανάμιξης σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς ρευστοποιητές και αυξάνει σημαντικά τις πρώιμες και τελικές αντοχές.

Το CHRYSO® Optima 74 δεν περιέχει χλώριο, ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές EN 934-2:2009 +A1:2012, πίνακας 3.1- 3.2 και είναι συμβατό με όλους τους τύπους τσιμέντου.

Το CHRYSO® Optima 74 συνιστάται σε έτοιμο σκυρόδεμα με υψηλές ρεολογικές απαιτήσεις (χωρίς διαχωρισμό) και μεγάλη διατήρηση της κάθισης.

## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Έτοιμο σκυρόδεμα
- Εργοταξιακό σκυρόδεμα
- Σκυρόδεμα υψηλής ρευστότητας και πλαστικότητας

## ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δοσολογία: 0,5 - 3 kg /100 kg τσιμέντου.


Το CHRYSO® Optima 74 προστίθεται στον αναμικτήρα με το νερό ανάμιξης ή σε νωπό σκυρόδεμα.

Σε περίπτωση που προστίθεται στον αναμικτήρα – βαρέλα στο έργο, είναι απαραίτητο να γίνει ανάμειξη του σκυροδέματος σε μεγάλη ταχύτητα (ο χρόνος ανάμειξης είναι περίπου 5 λεπτά).

## ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Το CHRYSO® Optima 74 είναι υπερρευστοποιητής -ισχυρός μειωτής νερού, συμμορφούμενο με τις συμβατικές απαιτήσεις του ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας CE (EN 934-2, Π.3.1&Π.3.2.).

Για να προμηθευτείτε τη Δήλωση Επιδόσεων επικοινωνήστε με το εμπορικό τμήμα της εταιρείας



## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το CHRYSO® Optima 74 είναι ένα προϊόν «ακίνδυνο». Συνίσταται να γίνεται χρήση των συμβατικών Μέσων Ατομικής Προστασίας. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε από το εμπορικό τμήμα το Φύλλο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Φύση: Υγρό
- Χρώμα: ημιδιαφανές κιτρινωπό
- Πυκνότητα (στους 20°C):  $1,02 \pm 0,02 \text{ gr/cm}^3$
- pH: 4-5
- Cl- ≤0,1%
- Na<sub>2</sub>O ισοδύναμο: ≤1%

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Χύμα
- Παλετοδεξαμενές 1020kg (1000lt)

## ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

- Προστατεύστε το προϊόν από τον παγετό. Χρησιμοποιείστε το σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 0°C.
- Σε περίπτωση παγετού διατηρεί τις ιδιότητες του μετά από απόψυξη και ανάδευση, μέχρι να ομογενωποιηθεί πλήρως
- Διάρκεια ζωής: 12 μήνες



Οι πληροφορίες σε αυτό το φύλλο τεχνικών προδιαγραφών δίνονται σύμφωνα με τις καλύτερες γνώσεις μας και τα αποτελέσματα εκτεταμένων δοκιμών. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εγνήση που ουνεπάγεται την ευθύνη μας σε περίπτωση κακής χρήσης ή άλλης χρήσης των προϊόντων μας, διαφορετικής από αυτή που αναφέρεται στην ενότητα «Πεδίο Εφαρμογής». Πριν την εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να γίνουν δοκιμές εφαρμογής για να διασφαλιστεί ότι οι μέδοδοι χρήσης και οι συνήθηκες εφαρμογής του προϊόντος είναι ικανοποιητικές. Η τεχνική μας δοθήσεια είναι διαθέσιμη στους χρήστες. Δείτε την πρόσφατη έκδοση του δελτίου τεχνικών δεδομένων, διαθέσιμη στη διεύθυνση [www.marmoline.gr](http://www.marmoline.gr)



S-P-11776

NORDIA A.E. Έδρα: Λ.Κηφισίας 364 & Δελφών 1, 15233 Χαλάνδρι  
Τηλ.: 22950 22225 e-mail: [info@nordia.gr](mailto:info@nordia.gr) [www.marmoline.gr](http://www.marmoline.gr)

Σελίδα 1 από 1