

CONNECT

Ακρυλικό σφραγιστικό

EN 15651-1
F-EXT-INT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σφραγιστικό υλικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες, για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Μετά την τοποθέτησή του, ερχόμενο σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, μετατρέπεται σε συνεκτική πλαστοελαστική μάζα που προσφύεται στα χείλη των αρμών. Μπορεί να βαφτεί.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι κατάλληλο για υλικά όπως μπετόν, σοβάς, τούβλα, αλουμίνιο, ξύλο κτλ. Χρησιμοποιείται για αρμούς τέτοιων υλικών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους π.χ. :

- Για παράθυρα και περβάζια
- Για κάσες κουφωμάτων
- Για κουφώματα αλουμινίου
- Για ρωγμές σε τοίχους και στέγες.

Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς που είναι μόνιμα εμβαπτισμένοι σε νερό (π.χ. δεξαμενές), ή σε αρμούς που υπόκεινται σε μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές.

Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία μικρότερη από 5 °C.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Σφραγίζει και κάθετους αρμούς
- Δεν κρεμάει
- Δεν επηρεάζεται από τον παγετό
- Βάφεται

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία:	Πλαστικά φυσίγγια των 280 ml. Λουκάνικα των 600 ml.
Συνθήκες αποθήκευσης:	Τουλάχιστον 18 μήνες σε κλειστή συσκευασία και χώρους με κανονική θερμοκρασία και υγρασία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα:	1,67 gr/cm ³
Επιφανειακό στέγνωμα:	10 – 15 λεπτά
Χρόνος σκλήρυνσης για πάχος αρμού 5 mm:	4 – 5 ημέρες
Έκταση στο όριο ρήξης (DIN 53504):	400%
Τάση σε 1000% έκταση (DIN 53504):	0,3 N/mm ²
Σκληρότητα SHORE A (3s):	30 ± 3
Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές:	-20°C έως +70°C

CE

14
1292

DoP: 058-MARMO-CPR

NORDIA S.A.
364 Kifissias Av., 15233 Chalandri, Athens/ Greece

MARMOLINE CONNECT
SEALANT FOR NON-STRUCTURAL USE
EN 15651-1: F-EXT-INT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προεργασία :

- Το υπόστρωμα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, σαθρά, λάδια κτλ..
- Για την αποφυγή λερωμάτων στα χείλη των αρμών χρησιμοποιείτε χαρτοταινία.

Σφράγιση :

- Τοποθετείστε τη φύσιγγα /λουκάνικο στο ειδικό πιστόλι και κόψτε το ακροφύσιο λοξά, ώστε να σχηματιστεί άνοιγμα ανάλογο με το πλάτος της σφράγισης.
- Τοποθετείστε το υλικό στον αρμό. Αν χρειάζεται στρώσιμο κάντε το με σπάτουλα αμέσως μετά την τοποθέτηση και πριν περάσουν 10 λεπτά.
- Αμέσως μετά αφαιρέστε την χαρτοταινία.
- Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις για την εφαρμογή του. Τα εργαλεία και τα χέρια καθαρίζονται με νερό, πριν στεγνώσει το υλικό. Ειδικά χρειάζονται ξύσιμο.
- Το υλικό αποκτά τις τελικές του ιδιότητες μετά από περίπου ένα μήνα.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ

Φέρει σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων με βάση το πρότυπο EN 15651-1 ως τύπου F-EXT-INT

ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν στην ασφαλή διαχείριση του προϊόντος

και σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας, παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet - SDS), αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας <https://marmoline.gr/> ή κατόπιν ζήτησης.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται στην εμπειρία και τρέχουσα γνώση του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της Εταιρείας. Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. Οι συστάσεις και οδηγίες εφαρμογής πρέπει να θεωρούνται από τον χρήστη ως ενδεικτικές, και πάντα με δεδομένο ότι το προϊόν έχει διακινηθεί και αποθηκευτεί με βάση τις οδηγίες της Εταιρείας. Καθώς δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται οι παράμετροι/συνθήκες εφαρμογής του προϊόντος στην πράξη, δεν μπορεί να παρασχεθεί ουδεμία εγγύηση για το αποτέλεσμα της κάθε εφαρμογής. Συνεπώς δεν μπορεί να θεμελιωθεί ουδεμία νομική ευθύνη της Εταιρείας με βάση τις πληροφορίες και υποδείξεις που αναγράφονται στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει την καταλληλότητα και εφαρμοσιμότητα του προϊόντος για την προοριζόμενη χρήση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των αναγραφόμενων στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος, χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στην πλέον πρόσφατη έκδοση Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή κατόπιν ζήτησης.