

CHRYSO® Dem DEV Ekla 20

Αποκολλητικό καλουπιών - Φυτικό γαλάκτωμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το CHRYSO® Dem DEV Ekla 20 είναι υδατοδιαλυτό έτοιμο προς χρήση αποκολλητικό καλουπιών σε μορφή γαλακτώματος με σύνθεση που βασίζεται σε φυτικά συστατικά.

Το CHRYSO® Dem DEV Ekla 20 είναι ακίνδυνο τόσο για τον χρήστη όσο και για το περιβάλλον.

Συνίσταται ιδιαίτερα για χρήση σε σκυρόδεμα όπου απαιτείται άριστη τελική επιφάνεια.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα που δεν συντηρείται με ατμό, ή εάν συντηρείται με ατμό μέχρι τους 50°C.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Σκυρόδεμα που συντηρείται ή δεν συντηρείται με ατμό.
- Προκατασκευή
- Τύποι καλουπιών: Μεταλλικοί, πλαστικοί ή ξύλουτυποι.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το CHRYSO® Dem DEV Ekla 20 πρέπει να ψεκάζεται σε μία λεπτή ομοιογενή στρώση.

Συσκευή ψεκασμού: 4 bar

Πριν την εφαρμογή η επιφάνεια του καλουπιού θα πρέπει να είναι καθαρή από σκόνες και ξένα σωματίδια. Η περίσσεια του προϊόντος θα πρέπει να απομακρύνεται.

Δοσολογία: 1 lt ανά 30-50m² ανάλογα τον τύπο του καλουπιού

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Πίεση ψεκασμού: από 3 έως 6 bar, ανάλογα με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται.
- Πιστόλι βαφής ή στην καλύτερη περίπτωση ακροφύσιο επίπεδης εκτόξευσης TP 80.01 (η ποσότητα που θα εφαρμοστεί εξαρτάται από τη διάμετρο του ακροφυσίου)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Δεξαμενή 1000 lt
- Βαρέλι 215 lt
- Δοχείο 20 lt

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συνίσταται να γίνει χρήση των συμβατικών Μέσων Ατομικής Προστασίας. Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Φύση : υγρό
- Χρώμα : λευκό
- Πυκνότητα : 0,98 kg/l
- Σημείο ανάφλεξης : >100°C
- Βιοδιασπώμενο: >60% στις 28 ημέρες (NF EN ISO 9408-OCDE 301 F)

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

- Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Για ειδική χρήση, π.χ σύνθετοι ξυλότυποι ή τύπου U ή σε εφαρμογές με λευκό τσιμέντο, συνίσταται να πραγματοποιηθεί δοκιμή πριν τη χρήση.
- Σε περίπτωση παγετού, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έπειτα από ομογενοποίηση.
- Διάρκεια ζωής: Τουλάχιστον 6 μήνες.