

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: MARMOLINE ST 60 CEM

Είδος: Ρητινούχος τσιμεντόστοκος

Αφορά MARMOLINE ST 60 CEM όλων των παρτίδων, μετά την ημ/νία έκδοσης της παρούσης

Προβλεπόμενες χρήσεις: Σοβάς γενικής χρήσης για εσωτερική ή εξωτερική χρήση (GP/CSII)

Κατασκευαστής /Διανομέας:

NORDIA A.E. Έδρα: Κηφισίας 364, 15233 Χαλάνδρι, τηλ. 2295022225

Εργοστάσιο: 1^ο χλμ. Επαρχ. Οδού Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 19011 Μαλακάσα Αττικής

Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 4

Εναρμονισμένα πρότυπα : EN 998-1:2016

Κοινοποιημένοι οργανισμοί: -

Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Υδαταπορρόφηση:	W_{c0}	EN 998-1:2016 – Table 2 - L5 EN 1015-18
Συντελεστής διαπερατότητας υδρατμών :	$\mu=15/35$	EN 998-1:2016 – Table 2 - L8 EN 1745
Πρόσφυση:	0,5 N/mm ² (FPb)	EN 998-1:2016 – Table 2 - L3 EN 1015-12
Θερμική αγωγιμότητα:	$\lambda_{10,dry} = 0,53$ W/mK (tab. mean value; P= 50%)	EN 998-1:2016 – Table 2 - L9 EN 1745
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη/απόψυξη, στον τόπο χρήσης):	NPD	EN 998-1:2016 – 5.2.3.2
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A1 (χωρίς ανάγκη δοκιμής – οργανικά < 1,0% 96/603/EC)	EN 998-1:2016 – 5.2.3.2 & Table 2 - L3, L5
Επικίνδυνα συστατικά:	Βλ. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας προϊόντος	EN 998-1:2016 – 5.3.4 & Table 2 - L13

**Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω, είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις.
Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.**

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή, από:

Μαλακάσα, 21/1/2025

NORDIA A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ.Κ. 152 33
ΤΗΛ: 210 6906430 & 22950 22225
Α.Φ.Μ.: 99227319 - Α.Υ.Υ.: ΠΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56902/01ΑΤ/Β/04/172 - Α.Φ. 674964
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 005765101000 - Α.Μ.ΕΒΕΑ: 221515

Δημήτριος Πουλακίδας
R&D-QC manager /Mortars