

VELVET DECO PREMIA FINE

Ακρυλική διακοσμητική τελική επίστρωση για δάπεδα και τοίχους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμη προς χρήση, λευκή, ακρυλική διακοσμητική επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας. Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση, σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες.

Ιδανική για την αισθητική ανακαίνιση εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών, με εξαιρετικά λείο φινίρισμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ιδιαίτερα απαλό φινίρισμα-λείο αποτέλεσμα
- Υψηλή ελαστικότητα
- Χρησιμοποιείται για την αισθητική ανακαίνιση εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών, τοίχων και δαπέδων
- Έτοιμη προς χρήση
- Άριστη εργασιμότητα
- Ευκολία στο καθάρισμα
- Δεν ρηγματώνει
- Υψηλή πρόσφυση με το υπόστρωμα
- Υψηλή αντοχή σε θλίψη, κάμψη και τριβή

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η VELVET DECO PREMIA FINE είναι ιδανική για εφαρμογές στα παρακάτω υποστρώματα:

- Σκυρόδεμα και τσιμεντοκονίες
- Μωσαϊκό και υπάρχοντα παλιά πλακάκια (με κατάλληλο αστάρι)
- Τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες (με χρήση κατάλληλου ασταριού)

Κατάλληλο για εφαρμογή σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες στις ακόλουθες περιοχές:

- Χώροι καθιστικού (κουζίνες, σαλόνι, υπνοδωμάτια, μπάνια, ντους, εντοιχισμένα έπιπλα)
- Αποθήκες & χώροι διεκπεραίωσης
- Χώροι γραφείων
- Εμπορικά κτίρια
- Επιφάνειες με σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση /Χρώμα	Παστώδης μορφή/ Λευκή
Συσκευασία	5 kg-15kg
Συνθήκες αποθήκευσης	Στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό και σε θερμοκρασίες από +5°C έως +35°C.
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα :	1,6kg/lt
Πάχος εφαρμογής :	0,5mm/ στρώση
Πρόσφυση :	1,9 (MPa)
Αντίδραση στην φωτιά:	Euroclass F
Σκληρότητα (Shore D):	70
Τριχοειδής απορρόφηση νερού:	$\leq 0,1 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία υποστρώματος	+5°C / +35°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5°C / +35°C
Κατανάλωση	0,8kg/m ² /στρώση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι σταθερό, συμπαγές, στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνη, σαθρά προσκολλημένα σωματίδια και παντός είδους ρύπους.

Εάν το υπόστρωμα δεν είναι επαρκώς επίπεδο, θα πρέπει να επιπεδωθεί/λειανθεί χρησιμοποιώντας το ταχύπηκτο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων MARMOLINE FLOW SL 500.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμογή της βασικής στρώσης:

Ασταρώστε το υπόστρωμα με το χαλαζιακό αστάρι MARMOLINE PRO CONTACT.

Εφαρμόστε το κονίαμα VELVET DECO FLEX ως επίστρωση βασικής στρώσης και ισοπέδωσης (αφού στεγνώσει το αστάρι, τουλάχιστον 2 ώρες

μετά την εφαρμογή). Κατανάλωση ασταριού: 200 - 300 gr/m².

Το VELVET DECO FLEX προστίθεται σταδιακά στο νερό υπό συνεχή ανάδευση, μέχρι να σχηματιστεί ένα κατάλληλο μείγμα. Εφαρμόζεται με οδοντωτή σπάτουλα 10 mm, ενώ τοποθετείται και εγκιβωτίζεται το υαλόπλέγμα βάρους 160 gr/m². (Για καμπύλες επιφάνειες, προτείνεται η χρήση υαλοπλέγματος βάρους 58 gr/m².) Βεβαιωθείτε ότι οι λωρίδες του υαλοπλέγματος καλύπτουν η μία την άλλη κατά 10 cm.

Η ίδια διαδικασία εφαρμογής μπορεί να ακολουθηθεί σε περίπτωση που το VELVET DECO FINE χρησιμοποιηθεί ως τελική επίστρωση πάνω από τη βασική επίστρωση VELVET DECO FLEX.

Για ιδιαίτερα επίπεδα υποστρώματα, η ακρυλική διακοσμητική επίστρωση VELVET DECO COARSE

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασική επίστρωση, με τη χρήση υαλοπλέγματος βάρους 58 gr/m².

Εφαρμόστε το διακοσμητικό κονίαμα VELVET DECO PREMIA COARSE με οδοντωτή σπάτουλα 6mm (όταν το κονίαμα είναι ακόμη φρέσκο) για να καλύψετε πλήρως το υαλοπλέγμα.

Εφαρμογή της τελικής στρώσης:

Μετά την εφαρμογή της βασικής στρώσης, το VELVET DECO PREMIA FINE χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση (φινίρισμα). Το VELVET DECO PREMIA FINE εφαρμόζεται με λεία σπάτουλα από ανοξείδωτο χάλυβα, σε μία ή δύο στρώσεις.

Μετά από 24-48 ώρες, με την προϋπόθεση ότι η επιφάνεια είναι απόλυτα στεγνή (χρησιμοποιείστε κατάλληλο μετρητή υγρασίας, ελέγξτε ότι η υγρασία είναι μικρότερη από 5%, διαφορετικά μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα στην εφαρμογή), το προστατευτικό βερνίκι θα πρέπει να εφαρμόζεται.

Ελέγξτε ότι το υπόστρωμα είναι καθαρό. Εφαρμόστε είτε το πολουρεθανικό βερνίκι MARMOLINE VELVET LIQUID PU 1k είτε το πολουρεθανικό βερνίκι MARMOLINE VELVET AQUA PU, 2k υδατοδιαλυτής βάσης, που είναι κατάλληλο για εφαρμογές εσωτερικού χώρου.

Τα βερνίκια εφαρμόζονται με ρολό, πινέλο ή με ψεκασμό. Συνιστάται η εφαρμογή δύο στρώσεων, σταυρωτά, τηρώντας το χρόνο αναμονής μεταξύ τους (~ 24 ώρες) με κατανάλωση 100-120 g/m² ανά στρώση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Νωπό υλικό θα πρέπει να απομακρύνεται άμεσα από τον εξοπλισμό εφαρμογής με νερό. Σκληρυμένο/ώριμο υλικό μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Η διάστρωση των κονιαμάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +35 °C, χωρίς έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και έντονο άνεμο.
- Εφαρμόστε μόνο σε σταθερά, καλά προετοιμασμένα υποστρώματα.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ

Φέρει σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων ως προϊόν προστασίας επιφανειών (κονίαμα MCC) για χρήσεις χαμηλών απαιτήσεων απόδοσης που δεν υπόκεινται σε κανονισμούς αντίδρασης στη φωτιά, σύμφωνα με το EN 1504-2.

ΥΓΙΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν στην ασφαλή διαχείριση του προϊόντος και σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας, παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet - SDS), αντίγραφο του οποίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας <https://marmoline.gr/> ή κατόπιν ζήτησης.


ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται στην εμπειρία και τρέχουσα γνώση του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της Εταιρείας. Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας. Οι

συστάσεις και οδηγίες εφαρμογής πρέπει να θεωρούνται από τον χρήστη ως ενδεικτικές, και πάντα με δεδομένο ότι το προϊόν έχει διακινηθεί και αποθηκευτεί με βάση τις οδηγίες της Εταιρείας.

Καθώς δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται οι παράμετροι/συνθήκες εφαρμογής του προϊόντος στην πράξη, δεν μπορεί να παρασχεθεί ουδεμία

εγγύηση για το αποτέλεσμα της κάθε εφαρμογής. Συνεπώς δεν μπορεί να θεμελιωθεί ουδεμία νομική ευθύνη της Εταιρείας με βάση τις πληροφορίες και υποδείξεις που αναγράφονται στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των αναγραφόμενων στο παρόν Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος, χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στην πλέον πρόσφατη έκδοση Φύλλου Ιδιοτήτων

 22 DoP: 085 MARMO-CPR	
NORDIA SA 364 Kifissias Av., 15233 Chalandri, Athens, Greece	
EN 1504-2:2004 VELVET DECO PREMIA FINE Surface protection product (MCC mortar) intended for uses with low performance, not subject to reaction to fire regulations	
Water vapour permeability:	Class I
Capillary absorption and permeability to water:	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Adhesion strength by pull off test:	$\geq 1.8 \text{ N/mm}^2$
Reaction to fire	F
Release of dangerous substances:	Complies with §5.4 / Refer to product's SDS
See detailed DoP in https://marmoline.gr	